

PRIMER / SEALER - technický list

ZÁKLADNÍ LAK NA DŘEVĚNÉ PODLAHY – POD VŠECHNY TYPY VRCHNÍCH LAKŮ NA VODNÍ BÁZI.

POPIS	Jednosložkový lak na bázi akryláto-uretanových kopolimerů rozpustných ve vodě. Velice dobře penetruje dřevo a snadno se brousí.
POUŽITÍ	Lak je určen jako základ pod všechny typy vrchních laků na vodní bázi.
APLIKACE	Lak se nanáší na čistý, suchý povrch zbavený prachu, oleje či vosků. Nezapomeňte na prach usazený na parapetech, radiátorech, osvětlovacích tělesech apod. Teplota laku nesmí být nižší než 13 °C. Pro kvalitní nanesení se použije váleček, štětec nebo aplikátor. Naneste první vrstvu laku PRIMER a po 3 - 4 hodinách zbruste brusnou mřížkou o zrnitosti 120. Časy schnutí se uvádí za podmínek teploty prostředí 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 60 %. Před použitím je třeba vyrovnat teplotu laku s teplotou prostředí, nádobu s lakem protřepat a nechat stát cca 3 minuty.
TECHNICKÁ DATA	
Podíl sušiny	33 %
Viskozita	22/23“ Copa Ford - 4 a 20 °C
pH	8,5 (+/-) 0,2
Barevný tón	Bezbarvý
Nanášení	Válečkem, štětcem nebo aplikátorem.
Doba schnutí	3-4 hodiny při teplotě prostředí 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 60 %. Při nižší teplotě a vyšší vlhkosti vzduchu se doby schnutí prodlužují.
Vydatnost	6 - 8 m ² /kg podle způsobu nanášení a druhu dřeviny.
Ekologie	Nejedovatý, nezapáchající.
Požární charakteristika	Nehořlavý.
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	Ihned po použití studenou vodou.
BALENÍ	Plastové nádoby. 1 litr , 4litry
SKLADOVÁNÍ	Pro uskladnění doporučujeme přiměřené teplotní podmínky od 5 °C do 30 °C. Pozor na přepravu v zimním období! Nesmí zmraznout!
ZÁRUKA	2 roky od data výroby v původních neotevřených obalech.
BEZPEČNOST PRÁCE	Při práci nejíst, nepít, nekouřit, používat ochranné brýle a rukavice. Při dodržení uvedených podmínek nemá tento výrobek škodlivý vliv na zdraví. První pomoc: při styku s pokožkou omýt vodou a mýdlem, při vniknutí do očí vyplachovat důkladně vodou příp. zavolat lékaře. Při náhodném požití nevyvolávat zvracení a postiženého uložit v klidu a přivolat lékaře.
LIKVIDACE	Zbytky laků se likvidují po úplném vyschnutí společně s obaly v rámci komunálního odpadu.
ÚDRŽBA	Pro pravidelnou údržbu používejte BRICOPROGRAM.
VÝROBCE	QUIDE S.A. DEVA, Španělsko.
POZNÁMKA	2 dny před začátkem, v průběhu práce a 3 dny po ukončení v žádném případě nepoužívat v místnosti silikonové tmely.

V případě jakýchkoli nejasností vyzkoušejte materiál v malém rozsahu nebo využijte poradenského servisu firmy DEVA, s. r. o., 28.října 25, Jablonec n./N., tel.: 483 318 045, fax: 483 318 044
e-mail: info@devasro.cz , www.devasro.cz