

# SAICOS

## COATING SYSTEMS

### **COLORWACHS FARBLOS** extra dünn

Bezbarvý olejo-voskový extra „řidký“ nátěr pro dřevo a nábytek v interiéru. Zvláště vhodný jako základní nátěr pro podlahy z tvrdých a exotických dřevin.

#### **Vlastnosti:**

Nátěr s otevřenými póry, dřevu v interiéru umožňuje přirozeně „dýchat“, je nepostradatelný pro ošetření tvrdých a exotických dřevin. Snadno proniká do větší hloubky, vhodný do vlhkých místností. Netrhá se, neodlupuje a netvoří šupiny.

#### **Barevný odstín:**

3001 bezbarvý  
(případné barevné odstíny na vyžádání)

#### **Oblasti použití:**

Všechny druhy dřev v interiéru, obložení stropů a stěn, nábytek, dveře, lišty, lemovací dřevo, trámy, dřevotřískové a jiné desky. **Doporučujeme** pro dětské hračky a dekorativní předměty ze dřeva. **Vhodný** pro dřevo ve vlhkých místnostech jako koupelny a kuchyně. **Ideální** k restaurování historického nábytku. Propůjčuje zašlým povrchům nový život, dají se lehce udržovat a jsou odolné. **Nepostradatelný** pro tvrdé a exotické dřeviny.

#### **Zpracování:**

##### **Příprava podkladu:**

Povrch, který má být ošetřen musí být čistý a suchý (max. vlhkost dřeva 15 %). Zbytky laku a barvy chemicky ošetřit nebo obrousit (finální broušení zrnitost 120-150). Důkladně odstranit prach z broušení. Olejem nebo voskem ošetřené plochy nepotřebují obrousit, pokud dřevo není příliš zašedlé anebo sešlapané. Nepoužívat na zmrzlé dřevo.

Doporučení: při použití ve vlhkých místnostech jako koupelna a kuchyně je vhodné dřeviny náchylné k zabarvování jako např. borovice nebo modřín předem ošetřit přípravkem proti zamodralosti SAICOS HOLZIMPRÄGNIERUNG (min. 18 hodin nechat schnout)

##### **Použití na dřevěné podlahy:**

SAICOS COLORWACHS FARBLOS aplikujte v jedné vrstvě. Před použitím nechte olej „ohřát“ na pokojovou teplotu, dobře promíchejte, neřed'te! První nátěr naneste v tenké vrstvě válečkem (5 mm Velur), speciálním kartáčem, plochým štětcem nebo špachtlí. Nátěr cca. po 20 min. strojově egalizujte (přešet'te) bílým padem, odstraňte případné „louže“. **Schnutí:** min. 8 hodin (podle teploty a vzdušné vlhkosti), při dobrém větrání nelepivé po cca 4 hodinách. Poté válečkem, kartáčem či štětkou aplikujte v tenké vrstvě druhý nátěr SAICOS PREMIUM HARTWACHSÖL. Při dobrém větrání je podlaha pochůzná již po 4 hodinách.

Pro dřevěná obložení stěn a stropů stačí většinou jeden nátěr. Silně namáhané plochy vždy opatřete dvěma nátěry. V každém případě můžete jako druhý nátěr použít bezbarvý PREMIUM HARTWACHSÖL.

**Profesionální nanášení stříkáním:** Všechny výrobky SAICOS mohou být zpracovány systémem HVLP( High Volume / Low Pressure): HVLP je systém s vysokým objemem proudu a nízkým tlakem vzduchu.

Velikost trysky 1,0 až 1,8 stříkací tlak 1,5 až 2,5 barů

**Stříkací přístroje Airless/Airmix:** materiál je tlačěn tryskou prostřednictvím čerpadla a tím vzniká místo nástřiku. Tlak je podle druhu čerpadla rozdílný. Všechny materiály SAICOS mohou být prostřednictvím Airless a Airless+ zpracovány. Doporučení je při nižší viskozitě pracovat s nižším tlakem.

**Poznámka:** Kvalita nástřiku závisí na výběru trysek a vstřikovacím tlaku . Doporučuje se, aby každý uživatel zvolil individuální nastavení, protože stříkací systémy dostupné na trhu mohou být rozdílné (berte v potaz technické údaje výrobce ).

Povrchy ošetřené SAICOS COLORWACHS FARBLOS jsou pochůzné cca. po 8 – 12 hodinách, k úplnému vytvrzení dochází během 7 dnů, poté se stávají ještě odolnějšími a lépe se ošetřují. První týden povrch nezakrývejte koberci apod. (olej musí „dýchat“), čištění provádějte suchou „cestou“.

**Optimální teplota pro zpracování:**

Pokojevá teplota cca kolem 20 °C, nepracujte v teplotách pod 8° a nad 35°C.

**Počet nátěrů:**

1 - 2 nátěry

Na podlahy a ostatní silně namáhané dřevěné plochy použít jako druhý nátěr SAICOS PREMIUM HARTWACHSÖL. Pro renovaci stačí většinou 1 nátěr.

**Čištění pracovních nástrojů:**

Nejlépe SAICOS PINSELREINIGER, popř. ředidlo C6006 nebo NITRO (ovšem bez záruky).

**Doba schnutí:**

Oxidativní schnutí – zajistit dobré větrání

SAICOS COLORWACHS FARBLOS: min. 8 hodin po každém nátěru (v závislosti na teplotě a vzdušné vlhkosti). Nelepivý cca po 4 – 6 hodinách.

K úplnému vytvrzení dochází cca po 7 dnech.

**Čištění a údržba:**

Suché čištění: podlahu zameťte nebo vyluxujte, popř. setřete antistatickou prachovkou.

Mokrě čištění: podlahu setřete důkladně vyždímaným mopem pro dřevěné podlahy. Použijte čistou vlažnou vodu s přípravkem SAICOS WISCHPFLEGE (cca 2 uzávěry čističe na 5 litrů vody). K odstranění zažraných fleků použijte SAICOS PFLEGEWACHS (pár kapek přímo na podlahu) a čistící pad SAICOS POLIERPAD.

**Oživení povrchu:** podlahu vyčistěte – viz výše, nechte důkladně oschnout a v tenké vrstvě naneste (bavlněným hadrem, nebo bílým padem) SAICOS PFLEGEWACHS. Dobře vyvětrejte, přešetřete a podlaha je opět ihned k užívání. Silně namáhaná místa (vchody, koupelny, kuchyně) ošetřujte přípravkem PFLEGEWACHS častěji.

**Doporučujeme:** v komerčních prostorách provést alespoň 1x ročně profesionální oživení povrchu odbornou firmou pomocí přípravku PREMIUM HARTWACHSÖL.

**Pozor:** Systém údržby je součástí záručních podmínek, proto dbejte na jeho správné provádění.

**Pozn.:** dřevěné podlahy ošetřené tvrdým voskovým olejem SAICOS odolávají všem v domácnosti běžně používaným „chemikáliím“, přesto je lépe „mokré“ skvrny odstraňovat neprodleně.

**Obsažené látky: High solid produkt = přes 50% pevných látek (trvalé součásti )**

**Na přírodním základě.** Karnauba a Candelilla vosky , parafíny, oleje ze slunečnice, sóji a bodláku. **Aditiva:** Zinek-zirkonium-kobalt-oktoaty (vysoušeč z bezolovnatých minerálů ), 2-butanonoxim (zabraňuje tvoření škraloupu), polysiloxan (základ kyselina křemičitá, silně voduodpudivá ).

**Rozpouštědla:** Alifatické uhlovodíky – nearomatizovaný testovací benzín – bez benzolu – odpovídá požadavkům na čistotu dle Evropské lékařské knihy.

#### **Fyzikální vlastnosti:**

Specifická váha: 0,84 g/ cm<sup>3</sup>

Viskozita: řídký

Zápach: slabý/mírný (přírodní rostlinné vosky/oleje , po zaschnutí bez zápachu).

Bod hoření: přes 59° C dle DIN 53213 bez označení dle směrnice EU).

#### **Bezpečnost:**

Tekutý výrobek nepatří do rukou dětí. Neplnit do nádob určených pro potraviny. Uložit odděleně od potravin, nápojů a zvířecího krmiva . Nepracovat s otevřeným ohněm. Při kontaktu s očima ihned vypláchnout čistou vodou a vyhledat lékařské ošetření. Přípravkem nasáklé hadry okamžitě vyprat nebo uložit do vzduchotěsných nádob (riziko samovznícení). Po zaschnutí je nátěr normálně hořlavý odpovídá EURO normě EN 13501 ( DIN 4102 ).

#### **Skladování:**

V uzavřených nádobách minimálně 5 let.

Mrazuvzdorný – při působení mrazu zhoustne, několikahodinové uložení při pokojové teplotě vrátí výrobku jeho původní vlastnosti, před použitím dobře protřepat.

#### **Spotřeba:**

1 l = cca 17,0 m<sup>2</sup> na 1 nátěr na hladkém dřevu nebo

cca 11,0 m<sup>2</sup> na 2 nátěry na hladkém dřevu

(závislé od typu dřeva a povrchové struktury)

#### **Balení:**

0,75 l = cca 13 m<sup>2</sup> na 1 nátěr  
cca 8 m<sup>2</sup> na 2 nátěry

2,5 l = cca 43 m<sup>2</sup> na 1 nátěr  
cca 27 m<sup>2</sup> na 2 nátěry

10,0 l = cca 172 m<sup>2</sup> na 1 nátěr  
cca 110 m<sup>2</sup> na 2 nátěry

25,0 l = cca 430 m<sup>2</sup> na 1 nátěr

cca 272 m2 na 2 nátěry

**Ekologie:**

SAICOS COLORWACHS FARBLOS neobsahuje žádné konzervační ani biocidní látky. Není povinné značení dle ustanovení o nebezpečných látkách a neexistují žádné fyzikální podezřelé spojení ovlivňující okolí. Zaslý nátěr odpovídá DIN 53160 T. 1+2 a EURO-Norma DIN EN 71 T.3 (určení migračního chování) = vhodné pro dětské hračky

Tyto informace odpovídají našemu aktuálnímu stavu znalostí, ale bez záruky.

V případě jakýchkoli nejasností vyzkoušejte materiál v malém rozsahu nebo využijte poradenského servisu firmy DEVA, s. r. o., 28.října 25, Jablonec n./N., tel.: 483 318 045, fax: 483 318 044, e-mail: [info@devasro.cz](mailto:info@devasro.cz)