

DEVAFOND-51 PLUS základový lak na dřevěné a korkové podlahy na bázi rozpouštědla s vysokým obsahem pevných látek

Vlastnosti:

Dvousložkový PU lak na bázi rozpouštědla se zvýšeným obsahem pevných látek. Velice dobře penetruje, dává dřevu plný odstín a krásnou barvu. Vytváří extra odolný základ.

Oblasti použití:

Lak je určen jako základ pod všechny typy vrchních laků na bázi rozpouštědla. Zvláště vhodný pro silně namáhané prostory (obchody, restaurace, knihovny, taneční sály, sportovní podlahy a ostatní komerční prostory) v interiéru.

Zpracování:

Příprava podkladu:

Povrch, který má být ošetřen musí být čistý a suchý (max. vlhkost dřeva 15 %). Zbytky laku a barvy chemicky ošetřit nebo obrousit (finální broušení zrnitost 120-150). Důkladně odstranit prach z broušení.

Použití na dřevo, dřevěné podlahy:

Před použitím nechte lak „ohřát“ na pokojovou teplotu, protřepte a dobře promíchejte složku A a složku B v poměru 1:1, poté nechte cca 5 min. odstát. Lak aplikujte v jedné vrstvě válečkem na rozpouštědlové laky nebo štětcem.

NEPRACUJTE PŘI TEPLOTĚ NIŽŠÍ NEŽ 13 °C a relativní vlhkosti vyšší než 75%.

Po zaschnutí přebruste mřížkou (zrnitost 150), odstraňte prach z broušení a aplikujte vrchní lak QUICK A+B PLUS.

Doba schnutí: (při 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 60 %)

- nelepivý cca po 5ti hodinách
- brousitelný cca po 5-6ti hodinách
- přetíratelný cca po 8-12 hodinách

Pozn. při změně klimatických podmínek se doby schnutí výrazně prodlužují!

Vydatnost: 8-10 m² /kg podle způsobu nanášení a druhu dřeviny.

Charakteristika:

Podíl sušiny:	57,5 – 59,5 %
Viskozita:	21 - 23" Copa Ford - 4 a 20 °C
Barva:	bezbarvý
Odolnost:	pro vysokou zátěž

Ekologie:

Vyloučit proniknutí do povrchových či odpadních vod a terénu. V případě náhlého vylití pokryjte povrch savým materiálem (piliny, písek) a po cca 1 hodině přemístěte do nádoby a nechte tuto směs zaschnout. Po vyschnutí je lak neškodný. Zbytky laků se likvidují po úplném vyschnutí společně s obaly v rámci komunálního odpadu.

Požární charakteristika:

Hořlavina, v případě požáru použijte práškový hasicí přístroj.

Čištění náradí: Ředidlo PU nebo NITRO.

Balení: Plastové nebo plechové nádoby 1 l - 5 l - 10 l

Bezpečnost práce:

Používejte ochranné přípravky (gumové rukavice, brýle). Při styku s pokožkou omýt vodou a mýdlem. Při kontaktu s očima dráždí, ihned vypláchnout čistou vodou a vyhledat lékařské ošetření. Přípravek nepatří do rukou dětí. Neplnit do nádob určených pro potraviny. Uložit odděleně od potravin, nápojů a zvířecího krmiva. V případě požití navštivte ihned svého lékaře, nevyvolávejte zvracení. Hořlavý.

Skladování:

Uchovejte v suchu a dobře větrané místnosti. Je třeba vyloučit zahřátí nad 60°C. Skladujte mimo potraviny a dosah dětí. Min. trvanlivost 1 rok od data výroby v původních uzavřených obalech.

Výrobce: QUIDE S.A. DEVA, Španělsko.

Poznámka:

2 dny před začátkem, v průběhu práce a 3 dny po ukončení nepoužívat v místnosti silikonové tmely.

Tyto informace odpovídají našemu aktuálnímu stavu znalostí, ale bez záruky.

V případě jakýchkoli nejasností vyzkoušejte materiál v malém rozsahu nebo využijte poradenského servisu firmy DEVA, s. r. o., 28.října 25, Jablonec n./N., tel.: 483 318 045, fax: 483 318 044
e-mail: info@devasro.cz, www.devasro.cz