

SAICOS

COATING SYSTEMS

PREMIUM HARTWACHSÖL – olej s tvrdým voskem

Rychle schnoucí speciální přírodní nátěr pro všechny dřevěné a korkové podlahy, stoly, pracovní desky a ostatní vysoce namáhané dřevěné plochy. Snadno použitelný, ekonomický, šetrný k životnímu prostředí.

Vlastnosti:

Vyroben z přírodních olejů (bodlákový, slunečnicový, sójový a lněný olej) a vosků (candelilla a karnauba vosk). Speciálně vyvinut pro všechny druhy dřevěných a korkových podlah (dle DIN 18356) – zabraňuje uklouznutí R 9. Dřevu dovoluje přirozeně „dýchat“, reguluje jeho vlhkost, redukuje jeho vzdouvání a smršťování. Odolný proti otěru a poškození, odpuzuje vodu a špínu: káva, víno a agresivní ovocné šťávy neproniknou a dají se lehce odstranit.

PREMIUM HARTWACHÖL je především rychle schnoucí, takže druhý nátěr je zpravidla možné provést ještě týž den!

Oblasti použití:

Všechny druhy dřevěných podlah v interiéru: parkety, lamely, vícevrstvé podlahy, palubovky, kantovky apod. Pro korkové podlahy, parkety a dlaždice.

Kuchyňské pracovní desky, stolní desky, nábytek a další interiérové dřevo také pro hračky a ostatní předměty ze dřeva (výborný pro použití v koupelnách a kuchyních)

Barevný odstín:

3310 bezbarvý, ultra matný

3305 bezbarvý, matný

3200 bezbarvý, polomatný

3035 bezbarvý, lesklý

Zpracování:

Příprava podkladu:

Povrch, který má být ošetřen musí být čistý a suchý (max. vlhkost dřeva 15 %). Zbytky laku a barvy chemicky ošetřit nebo obrousit (finální broušení zrnitost 120-150). Důkladně odstranit prach z broušení. Olejem nebo voskem ošetřené plochy nepotřebují obrousit, pokud dřevo není příliš zašedlé anebo sešlapané. Nepoužívat na zmrzlé dřevo.

Doporučení: při použití ve vlhkých místnostech jako koupelna a kuchyň je vhodné dřeviny náchylné k zabarvování jako např. borovice nebo modřín předem ošetřit přípravkem proti zamodralosti SAICOS HOLZIMPRÄGNIERUNG (min. 18 hodin nechat schnout)

Použití na dřevo, dřevěné podlahy:

SAICOS PREMIUM HARTWACHSÖL aplikujte ve dvou vrstvách. Před použitím nechte olej „ohřát“ na pokojovou teplotu, dobře promíchejte, neřed'te! První nátěr naneste v tenké vrstvě válečkem (5 mm Velur), speciálním kartáčem, plochým štětcem nebo špachtlí.

První nátěr cca. po 20 min. strojově egalizujte (přešetřete) bílým padem, odstraňte případné „louže“. **Schnutí:** min 3 - 4 hodin (podle teploty a vzdušné vlhkosti), extra mat cca 5 hodin. (nelepi cca již po 2 hodinách). Poté válečkem, kartáčem či štětcem aplikujte v tenké vrstvě **druhý nátěr** SAICOS PREMIUM HARTWACHSÖL. Při dobrém větrání pochůzný již po 4 hodinách.

Tip: pokud má podlaha působit jako světlá, vylouhovaná plocha (pěkně především na smrk, dub, břízu nebo také korkové podlahy) jako základní nátěr stejným způsobem aplikujte bílý SAICOS HARTWACHSÖL WEISSGRUNDIERUNG. Stejně tak můžete použít některý z barevných základů SAICOS COLORWACHS. Nechte důkladně zaschnout cca. 8 - 12 hodin. Poté aplikujte vrchní nátěr (viz výše) SAICOS PREMIUM HARTWACHSÖL.

DOPORUČUJEME: Pro exotická dřeva (nebo evropská ušlechtilá dřeva) jako dub kouřový, Meranti, Wengé, Merbau, Jatoba apod. jako základní nátěr použít SAICOS COLORWACHS FARBLOS extra dünn.

Použití na korkové podlahy:

SAICOS PREMIUM HARTWACHSÖL aplikujte ve dvou, popř. třech vrstvách.

Před použitím nechte olej „ohřát“ na pokojovou teplotu, dobře promíchejte, neřed'te!

První nátěr: naneste v tenké vrstvě válečkem (5mm Velur) a okamžitě stáhněte špachtlí.

Schnutí: min. 6 hodin (podle teploty a vzdušné vlhkosti a kvality korku), při dobrém větrání.

Druhý a třetí nátěr nanést také slabě zbytek setřít nasákavým hadrem nebo strojně egalizovat. Nenechat žádná mokrá místa. Schnutí jak je výše uvedeno.

Profesionální nanášení stříkáním: Všechny výrobky SAICOS mohou být zpracovány systémem HVLP (High Volume / Low Pressure): HVLP je systém s vysokým objemem proudu a nízkým tlakem vzduchu.

Velikost trysky 1,0 až 1,8 stříkací tlak 1,5 až 2,5 barů

Stříkací přístroje Airless/Airmix: materiál je tlačěn tryskou prostřednictvím čerpadla a tím vzniká místo nástřiku. Tlak je podle druhu čerpadla rozdílný. Všechny materiály SAICOS mohou být prostřednictvím Airless a Airless+ zpracovány. Doporučení: při nižší viskozitě pracovat s nižším tlakem.

Poznámka: Kvalita nástřiku závisí na výběru trysek a vstřikovacím tlaku . Doporučuje se, aby každý uživatel zvolil individuální nastavení, protože stříkací systémy dostupné na trhu mohou být rozdílné (berte v potaz technické údaje výrobce).

Povrchy ošetřené SAICOS PREMIUM HARTWACHSÖL jsou pochůzné cca. po 4-8 hodinách, k úplnému vytvrzení dochází během 7 dnů, poté se stávají ještě odolnějšími a lépe se ošetřují. První týden povrch nezakrývejte koberci apod. (olej musí „dýchat“), čištění provádějte suchou „cestou“.

Optimální teplota pro zpracování:

Pokojevá teplota cca kolem 20 °C, nepracujte v teplotách pod 8° a nad 35°C.

Počet nátěrů:

2 nátěry

Renovace: 1 nátěr je většinou dostatečný

Čištění pracovních přístrojů:

Nejlépe SAICOS PINSELREINIGER, popř. ředidlo C6006 nebo NITRO (ovšem bez záruky).

Doba schnutí:

Oxidativní schnutí – zajistit dobré větrání

SAICOS PREMIUM HARTWACHSÖL: cca 3-4 hodiny po každém nátěru (v závislosti na teplotě a vzdušné vlhkosti). Nelepivý cca po 2 hodinách.

Korkové podlahy min 6 hodin po každém nátěru.

K úplnému vytvrzení dochází cca po 7 dnech.

Čištění a údržba:

Suché čištění: podlahu zamet'ete nebo vyluxujete, popř. setřete antistatickou prachovkou.

Mokrě čištění: podlahu setřete důkladně vyždímaným mopem pro dřevěné podlahy. Použijte čistou vlažnou vodu s přípravkem SAICOS WISCHPFLEGE (cca 2 uzávěry čističe na 5 litrů vody). K odstranění zažraných fleků použijte SAICOS PFLEGEWACHS (pár kapek přímo na podlahu) a čistící pad SAICOS POLIERPAD.

Oživení povrchu: podlahu vyčistěte – viz výše, nechte důkladně oschnout a v tenké vrstvě naneste (bavlněným hadrem, nebo bílým padem) SAICOS PFLEGEWACHS. Dobře vyvětrejte, přešet'te a podlaha je opět ihned k užívání. Silně namáhaná místa (vchody, koupelny, kuchyně) ošet'ujte přípravkem PFLEGEWACHS častěji.

Doporučujeme: v komerčních prostorách provést alespoň 1x ročně profesionální oživení povrchu odbornou firmou pomocí přípravku PREMIUM HARTWACHSÖL.

Pozor: Systém údržby je součástí záručních podmínek, proto dbejte na jeho správné provádění.

Pozn.: dřevěné podlahy ošet'ené tvrdým voskovým olejem SAICOS odolávají všem v domácnosti běžně používaným „chemikáliím“, přesto je lépe „mokrě“ skvrny odstraňovat neprodleně.

Obsažené látky: High solid produkt = přes 50% pevných látek (trvalé součásti)

Na přírodním základě. Karnauba a Candelilla vosky , parafíny, oleje ze slunečnice, sóji a bodláku. **Aditiva:** Zinek-zirkonium-kobalt-oktoaty (vysoušeč z bezolovnatých minerálů), 2-butanonoxim (zabraňuje tvoření škraloupu), polysiloxan (základ kyselina křemičitá, silně voduodpudivá).

Rozpouštědla: Alifatické uhlovodíky – nearomatizovaný testovací benzín – bez benzolu – odpovídá požadavkům na čistotu dle Evropské lékařské knihy.

Fyzikální vlastnosti:

Specifická váha: 0,886 g/ cm³

Viskozita: lehce tixotropní, hustý

Zápach: slabý/mírný (přírodní rostlinné vosky/oleje , po zaschnutí bez zápachu).

Bod hoření: přes 55° C dle DIN 53213 bez označení dle směrnice EU).

Bezpečnost:

Tekutý výrobek nepatří do rukou dětí. Neplnit do nádob určených pro potraviny. Uložit odděleně od potravin, nápojů a zvířecího krmiva . Nepracovat s otevřeným ohněm. Při kontaktu s očima ihned vypláchnout čistou vodou a vyhledat lékařské ošetření. Přípravkem

nasáklé hadry okamžitě vyprat nebo uložit do vzduchotěsných nádob (riziko samovznícení).
Po zaschnutí je nátěr normálně hořlavý odpovídá EURO normě EN 13501 (DIN 4102).

Skladování:

V uzavřených nádobách minimálně 5 let.

Mrazuvzdorný – při působení mrazu zhoustne, několikahodinové uložení při pokojové teplotě vrátí výrobku jeho původní vlastnosti, před použitím dobře protřepat.

Spotřeba:

1 l stačí pro cca 13,5 m² při dvou nátěrech
nebo pro cca 23,0 m² při jednom nátěru

Balení:

| | |
|--------------|--------------------------------|
| 0,75 l = cca | 17 m ² na 1 nátěr |
| cca | 10 m ² na 2 nátěry |
| 2,5 l = cca | 57 m ² na 1 nátěr |
| cca | 33 m ² na 2 nátěry |
| 10,0 l = cca | 230 m ² na 1 nátěr |
| cca | 135 m ² na 2 nátěry |
| 25,0 l = cca | 570 m ² na 1 nátěr |
| cca | 330 m ² na 2 nátěry |

(dle druhu dřeva a povrchových vlastností.)

Ekologie:

SAICOS HARTWACHSÖL neobsahuje žádné konzervační ani biocidní látky. Není povinné značení dle ustanovení o nebezpečných látkách a neexistují žádné fyzikální podezřelé spojení ovlivňující okolí. Zashlý nátěr odpovídá DIN 53160 T. 1+2 a EURO-Norma DIN EN 71 T.3 (určení migračního chování) = vhodné pro dětské hračky

Tyto informace odpovídají našemu aktuálnímu stavu znalostí, ale bez záruky.

V případě jakýchkoli nejasností vyzkoušejte materiál v malém rozsahu nebo využijte poradenského servisu firmy DEVA, s. r. o., 28.října 25, Jablonec n./N., tel.: 483 318 045, fax: 483 318 044, e-mail: info@devasro.cz